

## ArtAMID® 6 V-0HF natural

Karta techniczna tworzywa  
 Technical Data Sheet

Właściwości Properties	Metoda badania Test method	Warunki badania Test condition	Jednostka Unit	Wartość Value
<b>FIZYCZNE</b> PHYSICAL				
<b>Gęstość</b> Density	PN-EN ISO 1183-1:2013-06	23°C	g/cm <sup>3</sup>	1,19
<b>Szybkość płynięcia MFI</b> Melt flow index	PN-EN ISO 1133-1:2011	275°C/2,16kg	g/10min	30
<b>Zawartość wilgoci</b> Granule moisture			%	<0,20
<b>MECHANICZNE</b> MECHANICAL				
<b>Wytrzymałość na zrywanie</b> Tensile strength	PN-EN ISO 527-1:2012	5mm/min	MPa	60*
<b>Wydłużenie przy zerwaniu</b> Elongation at brake	PN-EN ISO 527-1:2012	5mm/min	%	12*
<b>Moduł sprężystości przy rozciąganiu</b> Tensile E-modulus	PN-EN ISO 527-1:2012	1mm/min	MPa	3600*
<b>Udarność Charpy z korbem</b> Charpy notched impact strength	PN-EN ISO 179-1:2010	23°C	kJ/m <sup>2</sup>	6,5*
<b>PALNOŚĆ</b> FLAMMABILITY				
<b>Palność</b> Flammability	UL94	1,5 mm	Klasa class	V-0
<b>Odporność na żar</b> Glow wire flammability index GWFI	IEC 60695-2-12	1,5 mm	°C	960

\*badanie próbki suchej o zawartości wilgoci <0,2% \*for dry sample, moisture <0,2%

Podane właściwości są wartościami typowymi produktu podawanymi informacyjnie dla odbiorcy. Wartości gwarantowane podawane są w świadectwach jakości.  
 Presented properties are typical values of product given to a customer for information. Guaranteed values are contained in quality certificates.

### CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTICS

**ArtAMID®6 30GF V-0HF natural to poliamid 6 uniepalniony do klasy V-0, bezhalogenowy. Zawierający środek antyadhezyjny i przeciwutleniacze zabezpieczające przed degradacją w czasie przetwórstwa.**

ArtAMID®6 30GF V-0HF natural is polyamide 6 V-0 flame retardant, non-halogen. Contains lubricating (release) agent and antioxidants for processing stabilization.

### ZASTOSOWANIE APPLICATIONS

**Tworzywo do przetwarzania metodą wtrysku**  
 Injection molding compound

### PRZETWÓRSTWO PROCESSING

**Temperatura masy: 240-270°C**  
 Melt temperature: 240-270°C

**Temperatura formy: 60-90°C**  
 Mold temperature: 60-90°C

### SUSZENIE DRYING

**Zalecana suszarka z sitem molekularnym**  
 Recommended dryer with dehumidifier

**Czas: 3-4 godz. Temp: 80-100°C**  
 Time: 3-4 h Temp: 80-100°C

### POSTAĆ FIZYCZNA PHYSICAL FORM

**Granulat**  
 Pellets

### BARWA COLOR

**Naturalny**  
 Natural

### RECYKLING RECYCLING

**Czyste, zmielone, nie zdegradowanego odpady poprodukcyjne mogą być dodawane do oryginalnego granulatu w ilości do 10%**  
 Clean, milled, not degraded, post-production waste can be reused mixed with original polymer at the maximum level of 10%

### OPAKOWANIE PACKAGING

**Worki PE 25kg, Big-bagi ok. 1000Kg**  
 PE bags 25kg, Big-bags up to 1000kg net weight

### PRZECHOWYWANIE STORAGE

**Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.**  
 Store the product in sealed packages bags. Keep away from moisture.